
COOL-LITE SKN 165 / 165 II / 065 / 065 II



Descriere

Performan??

Valori conform standardelor EN 410 & EN 673 – 201

		COOL-LITE® SKN 165	COOL-LITE® SKN 165 II	COOL-LITE® SKN 065	COOL-LITE® SKN 065 II
Substrat		PLANICLEAR®	PLANICLEAR®	DIAMANT®	DIAMANT®
Culoarea în reflexie		Neutru-verde	Neutru-verde	Neutru-verde	Neutru-verde
LT (%)		61	61	62	62
Factor solar g-value		0,34	0,34	0,35	0,35
Coeficient de umbrire SC		0,39	0,39	0,40	0,40
Selectivitate LT / g		1,79	1,79	1,77	1,77
Reflexie externa LRe (%)		16	16	17	17
Index de redare a culorii, Ra		93,7	92,6	94,2	93,1
Ug-Value (EN 673) W/m2.K)		1,0	1,0	1,0	1,0
Poate fi folosit ca vitraj monolitic (depunerea pe suprafa?a #)		NA	NA	NA	NA
Pozi?ia depunerii în DGU		#2	#2	#2	#2
Procesare	Temperabil	NA	Da	NA	Da
	Laminare	Da[3]	Da[3]	Da[3]	Da[3]

Îndoire; Curbare	NA	Da[3]	NA	Da[3]
Serigrafie/Emailare	NA	NA	NA	

*1 Sunt folosite pe aceea?i fa?ad?.


*2 Depunerea cu control solar care ia contact cu PVB-ul modific? performan?a ?i estetica. Contacta?i-ne pentru lista cu foliile PVB care trebuie folosite.

*3 Pentru laminarea sticlelor COOL-LITE® SKN / SKN II, v? rug?m s? contacta?i departamentul nostru tehnic.


Alte produse din gama COOL-LITE® SKN



COOL-LITE® SKN 145



COOL-LITE SKN 154, 154 II, 054, 054 II



COOL-LITE® SKN 176 / 176 II / 076 / 076 II